NatureFlex™ NP 165

تولیدکننده	Innovia Films Ltd.	**دسته بندی**	Cellulose, Regenerated
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NatureFlex™ NP 165 یک محصول سلولز بازسازی شده است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای NatureFlex™ NP 165 شامل کیسه ها/آسترها، کاربردهای پوششی و فیلم است. ویژگی ها عبارتند از: سازگار با محیط زیست/سبز، شفافیت، براقیت بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ضد مه‌زایی	-	-
	آنتی‌استاتیک	-	-
	زیست‌تجزیه‌پذیر	-	-
	قابل کمپوست	-	-
	نگهداری در حالت مرده و پیچش	-	-
	چاپ پذیری عالی	-	-
	مانع طعم و عطر	-	-
	مانع گاز	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	محتوای منبع تجدیدپذیر	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کیسه‌ها فیلم لمینت‌ها	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 6400 EN 13432	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ASTM D1894
	0.30	-	-
	0.50	-	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa	-	-
	MPa	-	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 124	psi 17984.71	-
	MPa 68.9	psi 9993.12	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 22	-	-
	% 70	-	-
نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)	cm³/m²/24 2.95 hr	/cm³/100 in² 0.1903 hr 24	ASTM F1927
انتقال بخار آب	g/m²/24 1500 hr	g/100 in²/24 hr 96.75	ASTM E96
ضخامت‌سنجی فیلم (Film Gauge)	µm 41.7	mil 1.64	Internal Method
بازدهی (Yield)	m²/kg 16.7	-	Internal Method

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
براقیت	100	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 3.0	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.