NatureFlex™ NVS 120

تولیدکننده	Innovia Films Ltd.	**دسته بندی**	Cellulose, Regenerated
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NatureFlex™ NVS 120 یک محصول سلولز بازسازی شده است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای NatureFlex™ NVS 120 شامل کیسه‌ها/لایه‌ها، فیلم و بسته‌بندی است. ویژگی‌ها شامل: دوستدار محیط زیست/سبز، مقاوم در برابر مواد شیمیایی، شفافیت، قابلیت آب‌بندی خوب، سختی خوب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ضد مه‌زایی	-	-
	آنتی‌استاتیک	-	-
	زیست‌تجزیه‌پذیر	-	-
	قابل کمپوست	-	-
	نگهداری در حالت مرده و پیچش	-	-
	چاپ پذیری عالی	-	-
	مانع طعم و عطر	-	-
	مانع گاز	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاوم در برابر چربی	-	-
	قابل مهر و موم حرارتی	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاوم در برابر روغن محتوای منبع تجدیدپذیر نیمه نفوذپذیر	- - -	
کاربردها	کیسه‌ها فیلم بسته‌بندی غذا	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 6400 EN 13432	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.25 0.25	- - -	ASTM D1894 - -
مدول سکانت	MPa MPa	- - -	ASTM D882 - -
استحکام کششی	MPa 124 MPa 68.9	- psi 17984.71 psi 9993.12	ASTM D882 - -
ازدیاد طول کششی	% 22 % 70	- - -	ASTM D882 - -
استحکام دوخت	N/mm 0.12	-	Internal Method
دمای شروع دوخت حرارتی	to 199 °C 90.6	F° 390.2 - 195.08	Internal Method
نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)			ASTM F1927

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
	3.10 cm³/m²/24 hr	0.2 cm³/100 in²/24 hr	
انتقال بخار آب	370 g/m²/24 hr	23.87 g/100 in²/24 hr	ASTM E96
ضخامت‌سنجی فیلم (Film Gauge)	30.0 µm	1.18 mil	Internal Method
بازدهی (Yield)	23.3 m²/kg	-	Internal Method

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
براقیت	110	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	4.0 %	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.