Emulprene® 1006CR

تولیدکننده	INSA	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: E1006CR یک کوپلیمر استایرن-بوتادین امولسیونی گرم خرد شده است که با استفاده از امولسیفایر اسید چرب پلیمریزه شده و با اسید نمک منعقد می شود. این یک محصول با رنگ بسیار روشن است که با یک آنتی اکسیدان غیر لکه دار تثبیت شده است و به صورت خرده های گرد و غبار شده با جریان آزاد ارائه می شود که نیاز به تجهیزات کاهش اندازه را از بین می برد. بین 7 تا 12 درصد کربنات کلسیم به عنوان عامل گرد و غبار استفاده می شود. کاربردها: E1006CR برای کاربردهای رنگ روشن توصیه می شود. برای چسب ها، دیواره های جانبی سفید لاستیک، تسمه های انتقال و انتقال، مواد اسفنجی، کالاهای ورزشی، کفپوش، زیره و پاشنه کفش های رنگی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	جریان بالا	-	-
	مقاوم در برابر لکه	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	کمربندها/تعمیر کمربند	-	-
	کف‌پوش	-	-
	کفش‌ها	-	-
	کالاهای ورزشی	-	-
	تایرها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney		-	ASTM D1646
	MU 68	-	-
	to 55 MU 45	-	-
محتوای خاکستر	%	-	ASTM D5667
اسید ارگانیک	% to 6.0 4.0	-	ASTM D5774
صابون	%	-	ASTM D5774
محتوای استایرن	% to 25 23	-	ASTM D5775
مواد فرار	%	-	ASTM D5668

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 15.6	psi 2262.59	ASTM D3185
استحکام کششی	MPa 25.0	psi 3625.95	ASTM D3185
ازدیاد طول کششی	% 450	-	ASTM D3185

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.