Emulprene® 10101A

تولیدکننده	INSA	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: E10101A یک کوپلیمر استایرن-بوتادین امولسیونی متقاطع با دی وینیل بنزن است که از مخلوطی از روزین و اسید چرب به عنوان امولسیفایر استفاده می کند. با اسید آلومینیوم منعقد شده و با یک آنتی اکسیدان غیر لکه دار تثبیت شده است. مطابق با شیوه های تولید خوب تولید می شود و با FDA 21 CFR §175.300، §177.1210 و §178.3910 برای استفاده در کاربردهای تماس با مواد غذایی مطابقت دارد. کاربردها: E10101A پایداری ابعادی عالی به ترکیبات می دهد، تورم قالب و انقباض را در محصولات اکسترود شده کاهش می دهد. همچنین برای بهبود استحکام چسبندگی در چسب ها و درزگیرهایی که در تماس با غذا یا نوشیدنی خواهند بود، توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	مقاوم در برابر لکه	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	غیر خاص برای کاربردهای غذایی	-	-

رتبه‌بندی‌های استاندارد

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	FDA 21 CFR 175.300	-	-
	FDA 21 CFR 177.1210	-	-
	FDA 21 CFR 178.3910	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 115	-	ASTM D1646
محتوای خاکستر	%	-	ASTM D5667
اسید ارگانیک	% to 6.3 4.3	-	ASTM D5774
جمع‌شدگی (Shrinkage)	%	-	ASTM D1917
صابون	%	-	ASTM D5774
محتوای استایرن	% to 45 42	-	ASTM D5775
مواد فرار	%	-	ASTM D5668

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 13.1	psi 1900.0	ASTM D3185
استحکام کششی	MPa 15.9	psi 2306.1	ASTM D3185
ازدیاد طول کششی	% 360	-	ASTM D3185

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.