Emulprene® 1013A

تولیدکننده	INSA	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: E1013A یک کوپلیمر استایرن-بوتادین است که با استفاده از صابون اسید چرب پلیمریزه شده است. قبل از انعقاد آلوم-اسید، یک تثبیت کننده غیر لکه دار در فرآیند تولید اضافه می شود.
کاربردها: E1013A برای کاربردهای چسب مناسب است و به ویژه برای ترکیبات درزگیری قوطی، آسترهای لاستیک، کالاهای مکانیکی، از جمله پایه های خودرو و محصولات خانگی استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	مقاوم در برابر لکه	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	لایه‌ها	-	-
	چسب‌ها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney		-	ASTM D1646
	55 MU to 65	-	-
	40 MU to 50	-	-
محتوای خاکستر	%	-	ASTM D5667
اسید ارگانیک	3.5 % to 5.5	-	ASTM D5774
صابون	%	-	ASTM D5774
محتوای استایرن	42 % to 45	-	ASTM D5775
مواد فرار	%	-	ASTM D5668

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	14.0 to 16.0 MPa	2320.61 - 2030.53 psi	ASTM D3185
استحکام کششی	20.0 to 24.0 MPa	3480.91 - 2900.76 psi	ASTM D3185
ازدیاد طول کششی	300 % to 500	-	ASTM D3185

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.