Emulprene® 1028A

تولیدکننده	INSA	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: E1028A یک کوپلیمر استایرن-بوتادین امولسیونی گرم با استایرن بالا است که از اسید چرب به عنوان امولسیفایر استفاده می کند و با نمک-اسید منعقد می شود. با یک آنتی اکسیدان غیر لکه دار تثبیت شده است. این محصول حاوی محرک های نیتروزامین نیست و با FDA 21 CFR §175.300، §177.1210 و §178.3910 برای استفاده در کاربردهای تماس با مواد غذایی مطابقت دارد. کاربردها: E1028A به طور استثنایی روشن است. دارای استحکام سبز بالا، نفوذپذیری کم هوا و خواص جریان عالی است، برای استفاده در چسب ها، درزگیرها، آسترهای تایر، کالاهای مکانیکی و محصولات خانگی توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	استحکام سبز خوب	-	-
	جریان بالا	-	-
	مقاوم در برابر لکه	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	لایه‌ها	-	-
	غیر خاص برای کاربردهای غذایی	-	-
	چسب‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مهر و موم‌ها تایرها	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.300 FDA 21 CFR 177.1210 FDA 21 CFR 178.3910	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 75 to 62 MU 52	- - -	ASTM D1646 - -
محتوای خاکستر	%	-	ASTM D5667
اسید ارگانیک	% to 6.0 3.7	-	ASTM D5774
صابون	%	-	ASTM D5774
محتوای استایرن	% to 50 45	-	ASTM D5775
مواد فرار	%	-	ASTM D5668

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 15.0	psi 2175.57	ASTM D3185
استحکام کششی	MPa 21.0	psi 3045.8	ASTM D3185
ازدیاد طول کششی	% 420	-	ASTM D3185

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.