Emulprene® 1500A

تولیدکننده	INSA	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: E1500A یک کوپلیمر استایرن-بوتادین است که با استفاده از صابون اسید روزین به روش سرد پلیمریزه می شود. قبل از انعقاد آلوم-اسید، یک تثبیت کننده غیر لکه دار در فرآیند تولید اضافه می شود. این محصول حاوی محرک های نیتروزامین نیست. کاربردها: E1500A برای کالاهای مکانیکی قالب گیری شده و اکسترود شده و کاربردهای درزگیر مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر مقاوم در برابر لکه	- -	- -
کاربردها	چسب‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney		- - -	ASTM D1646 - -
	MU 75 to 55 MU 47		
محتوای خاکستر	%	-	ASTM D5667

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اسید ارگانیک	5.5 to 7.5 %	-	ASTM D5774
صابون	%	-	ASTM D5774
محتوای استایرن	23 to 25 %	-	ASTM D5775
مواد فرار	%	-	ASTM D5668

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	15.5 MPa	2248.09 psi	ASTM D3185
استحکام کششی	21.5 MPa	3118.32 psi	ASTM D3185
ازدیاد طول کششی	460 %	-	ASTM D3185

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.