Emulprene® 1502A

تولیدکننده	INSA	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: E1502A یک کوپلیمر استایرن-بوتادین است که به صورت سرد با استفاده از صابون اسید چرب و رزین تولید شده است. قبل از لخته‌سازی با آلومینیوم-اسید، یک پایدارکننده غیر رنگی در فرآیند تولید اضافه می‌شود. این محصول حاوی پروموترهای نیتروزامین نیست. کاربردها: E1502A جایگزین لاستیک طبیعی در دامنه وسیعی از ترکیبات است و مزایای رنگ روشن، یکنواختی و سطوح پایین ناخالصی‌ها را ارائه می‌دهد. ویژگی‌های جریان خوب آن به بهبود رفتار مخلوط کردن و قالب‌گیری کمک می‌کند و در بسته‌بندی و مهر و موم مواد غذایی و دارویی، پستانک‌های بطری نوزاد و مراقبت‌های بهداشتی، چسب‌ها و مشتقات شیمیایی لاستیک‌ها استفاده می‌شود. E1502A با بالاترین استانداردها تولید می‌شود اما الزامات خاصی برای برخی از کاربردهای حساس مانند تماس با مواد غذایی و داروها وجود دارد. همیشه باید به قوانین محلی که این کاربردها را تنظیم می‌کند، مراجعه شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	جریان بالا	-	-
	مقاوم در برابر لکه	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	بسته‌بندی دارویی	-	-
	جایگزینی لاستیک	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 75 to 55 MU 47	- - -	ASTM D1646 - -
محتوای خاکستر	%	-	ASTM D5667
اسید ارگانیک	4.9 to 7.1 %	-	ASTM D5774
صابون	%	-	ASTM D5774
محتوای استایرن	23 to 25 %	-	ASTM D5775
مواد فرار	%	-	ASTM D5668

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	15.5 MPa	2248.09 psi	ASTM D3185
استحکام کششی	21.5 MPa	3118.32 psi	ASTM D3185
ازدیاد طول کششی	460 %	-	ASTM D3185

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.