

AMTOPP AF30

PP Homopolymer	دسته بندی	Inteplast Group	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

فیلم پلی پروپیلن با جهت گیری دو محوره، دارای خاصیت ضد مه، دارای لایه چسب حرارتی، یک طرف قابل آب بندی، برای بسته بندی مواد غذایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	ضد مه‌زایی	-	-
کاربردها	فیلم بسته‌بندی غذا	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
پایداری ابعادی		-	-
	%	-	-
	%	-	-

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1894	-	0.25	ضریب اصطکاک
-	mil 1.18	μm 30	ضخامت فیلم - تست شده
ASTM D882	-		استحکام کششی
-	psi 1696.94	MPa 11.7	
-	psi 30022.87	MPa 207	
ASTM D882	-		ازدیاد طول کششی
-	-	% 190	
-	-	% 70	
ASTM F1249	$\text{cm}^3/100 \text{ in}^2/24 \text{ hr}$ 96.75	$\text{cm}^3/\text{m}^2/24 \text{ hr}$ 1500	نرخ انتقال اکسیژن
ASTM F1249	$\text{g}/100 \text{ in}^2/24 \text{ hr}$ 0.3032	$\text{g}/\text{m}^2/24 \text{ hr}$ 4.7	نرخ انتقال بخار آب
-	-	m^2/kg 36.6	بازدهی (Yield)
سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 230.0	C° 110	دمای دوخت حرارتی
ASTM D2578	-	dyne/cm 40	انرژی سطحی
نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	85	براقیت
ASTM D1003	-	% 2.5	کدورت (Haze)

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.