

AMTOPP EM18

PP Homopolymer	دسته بندی	Inteplast Group	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

فیلم پلی پروپیلن دو محوره جهت دار با قابلیت آب بندی حرارتی CoEX متالایز شده، یک طرفه قابل آب بندی برای بسته بندی مواد غذایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	فیلم بسته بندی غذا	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	15 μ m	0.5906 mil	-
استحکام کششی	117 MPa 207 MPa	- psi 16969.45 psi 30022.87	ASTM D882 - -
ازدیاد طول کششی	190 % 70 %	- -	ASTM D882 - -

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D3985	cm ³ /100 in ² /24 hr 3.03	cm ³ /m ² /24 hr 47	نرخ انتقال اکسیژن
ASTM F1249	g/100 in ² /24 hr 0.01999	g/m ² /24 hr 0.31	نرخ انتقال بخار آب
-	-	m ² /kg 63.2	بازدهی (Yield)

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
Internal Method	-	% 2.3	چگالی نوری
ASTM D589	-	%	کدورت (Opacity)

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 219.2	C° 104	دمای دوخت حرارتی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.