

## AMTOPP IM25

PP Homopolymer	دسته بندی	Inteplast Group	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

فیلم پلی پروپیلن دو محوره جهت دار صنعتی متالایز شده، غیر قابل آب بندی حرارتی

## مشخصات فنی

## اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	فیلم	-	-

## فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پایداری ابعادی		-	-
	%	-	-
	%	-	-

## مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 25	mil 0.9843	-

## استحکام کششی

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D882	-	-	
-	psi 16969.45	MPa 117	
-	psi 30022.87	MPa 207	
ASTM D882	-	-	ازدیاد طول کششی
-	-	% 190	
-	-	% 70	
ASTM D3985	cm <sup>3</sup> /100 in <sup>2</sup> /24 hr 4.0	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 hr 62	نرخ انتقال اکسیژن
ASTM F1249	g/100 in <sup>2</sup> /24 hr 0.01999	g/m <sup>2</sup> /24 hr 0.31	نرخ انتقال بخار آب
-	-	m <sup>2</sup> /kg 44.1	بازدهی (Yield)
نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
Internal Method	-	% 2.3	چگالی نوری
ASTM D589	-	%	کدورت (Opacity)
سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2578	-	dyne/cm 36	انرژی سطحی

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.