

AMTOPP PM30

PP Homopolymer	دسته بندی	Inteplast Group	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

فیلم پلی پروپیلن دو محوره جهت یافته شده متالیزه حفره دار سفید، غیر قابل حرارت دهی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پایداری ابعادی		-	-
	%	-	-
	%	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	31 μm	mil 1.22	-

استحکام کششی

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D882	-	-	-
-	psi 9993.12	MPa 68.9	-
-	psi 20015.24	MPa 138	-
ازدیاد طول کششی			
ASTM D882	-	-	-
-	-	% 110	-
-	-	% 50	-
بازدهی (Yield)			
-	-	m ² /kg 49.8	-

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
Internal Method	-	% 2.8	چگالی نوری
ASTM D589	-	%	کدورت (Opacity)

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2578	-	dyne/cm 36	انرژی سطحی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

sales@su-jiao.com

www.polymersdata.com

+86-134-2475-5533

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل:

وبسایت:

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.