

AMTOPP TT15

PP Homopolymer	دسته بندی	Inteplast Group	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

فیلم پلی پروپیلن دو محوره جهت دار صنعتی با کاربرد عمومی غیر قابل حرارت دهی و آب بندی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کاربردها	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
پایداری ابعادی	%	-	-
	%	-	-
	%	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	µm 15	mil 0.5906	-

استحکام کششی

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D882	-	-	
-	psi 20015.24	MPa 138	
-	psi 32053.4	MPa 221	
ASTM D882	-	-	ازدیاد طول کششی
-	-	% 140	
-	-	% 60	
-	-	m ² /kg 73.7	بازدهی (Yield)

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2578	-	-	انرژی سطحی
-	-	dyne/cm 36	
-	-	dyne/cm 40	

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	90	براقیت
ASTM D1003	-	% to 3.0 1.5	کدورت (Haze)

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.