

## AMTOPP WM18

PP Homopolymer	دسته بندی	Inteplast Group	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

فیلم پلی پروپیلن متالیزه سفید جامد دو محوره جهت دار با قابلیت سیل شدن از یک طرف برای بسته بندی مواد غذایی

## مشخصات فنی

## اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	فیلم	-	-

## مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	17 $\mu\text{m}$	0.6693 mil	-
استحکام کششی	138 MPa	20015.24 psi	ASTM D882
	221 MPa	32053.4 psi	-
	-	-	-
ازدیاد طول کششی	140 %	-	ASTM D882
	60 %	-	-
	-	-	-
نرخ انتقال اکسیژن	47 $\text{cm}^3/\text{m}^2/24 \text{ hr}$	3.03 $\text{cm}^3/100 \text{ in}^2/24 \text{ hr}$	ASTM D3985

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM F1249	g/100 in <sup>2</sup> /24 hr 0.01999	g/m <sup>2</sup> /24 hr 0.31	نرخ انتقال بخار آب
-	-	m <sup>2</sup> /kg 62.3	بازدهی (Yield)

  

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
Internal Method	-	% 2.5	چگالی نوری

  

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 199.4	C° 93	دمای دوخت حرارتی

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China	آدرس:
Zhao Yong (زائو یونگ)	مسئول تماس:
sales@su-jiao.com	ایمیل:
www.polymersdata.com	وبسایت:
+86-134-2475-5533	همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.