CoREZYN® CORVE8100-50

تولیدکننده	Interplastic Corporation	**دسته بندی**	Vinyl Ester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Interplastic رزین‌های تزریق وکیوم را با زمان‌های پخت سفارشی ارائه می‌دهد که نیازهای دقیق کاربرد شما را برآورده می‌کند. رزین‌های ما به شما کمک می‌کند تا قطعات بسیار یکدست، با استحکام بالا و سبک بسازید که کیفیت محصول شما را افزایش می‌دهد. فرآیند تزریق وکیوم، همراه با رزین‌های Interplastic، هزینه‌های کار، ابزار و تجهیزات را کاهش می‌دهد و در مقایسه با قالب‌گیری باز و کیسه‌گذاری وکیوم مرطوب، انتشار استایرن را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. خط کامل رزین‌های ما برای دامنه وسیعی از کاربردها، از جمله محصولات و قطعات دریایی، اجزای خودرو، تخته‌های موج‌سواری، استخرها، تیغه‌های روتور توربین و بیشتر مناسب است. ویژگی‌های منحصر به فرد عملکرد بالا؛ مواد مطابق با CFR21-177.2400؛ حرارت کم لایه، زمان‌بندی انعطاف‌پذیر تولید را امکان‌پذیر می‌کند کاربردها دریایی و اجزایی که نیاز به مقاومت در برابر خوردگی بالا و کاربردهای دماهای بالا دارند

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر خوردگی استحکام بالا	- -	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی کاربردهای دمای بالا کاربردهای دریایی	- - -	- - - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	تخته‌های موج‌سواری استخرهای شنا	- -	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.2400	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول کششی	% 4.5	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 99	F° 210.2	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان ژل تا پیک	to 25.0 min 10.0	-	-
ویسکوزیته	to 0.12 Pa·s 0.080	-	-
زمان ژل شدن	to 90 min 70	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.