CoREZYN® CORVE8180

تولیدکننده	Interplastic Corporation	**دسته بندی**	Vinyl Ester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین‌های استر وینیل CoREZYN® در برابر خوردگی مقاوم هستند تا در برابر محیط‌های شدید مقاومت کنند. علاوه بر این، آنها کامپوزیت‌ها را با استحکام بالا، وزن کم و مقاومت عالی در برابر خستگی تقویت می‌کنند. به همین دلیل است که استرهای وینیل ما به ماده‌ای انتخابی برای بسیاری از کاربردهای تخصصی، از جمله مقاومت در برابر آتش، در صنایعی مانند دریایی، حمل و نقل، ساخت و ساز، هوافضا و دیگران تبدیل شده‌اند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر خوردگی واکنش‌پذیری بالا ویسکوزیته متوسط	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای هوافضا کاربردهای ساختمانی کاربردهای دریایی	- - -	- - -

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
زمان ژل تا پیک	1.5 min to 3.5	-	-
محتوای غیرفرار	68 to 73 %	-	-
پیک برون‌گرما (Peak Exotherm)	177 °C to 210	350.6 - 410.0 °F	-
ویسکوزیته	1.0 Pa·s to 1.5	-	-
زمان ژل شدن	8.0 min to 14	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.