CoREZYN® VEX169-826

تولیدکننده	Interplastic Corporation	**دسته بندی**	Vinyl Ester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Interplastic رزین‌های تزریق وکیوم را با زمان‌های پخت سفارشی ارائه می‌دهد که نیازهای دقیق کاربرد شما را برآورده می‌کند. رزین‌های ما به شما کمک می‌کنند تا قطعات بسیار سازگار، با استحکام بالا و سبک‌وزن بسازید که کیفیت محصول شما را افزایش می‌دهد. فرآیند وکیوم تزریق، همراه با رزین‌های Interplastic، هزینه‌های نیروی کار، ابزار و تجهیزات را کاهش می‌دهد در حالی که به طور قابل توجهی انتشار استایرن را نسبت به قالب‌گیری باز و کیسه‌گذاری وکیوم مرطوب کاهش می‌دهد. خط کامل ما از رزین‌ها برای دامنه وسیعی از کاربردها، از جمله محصولات و قطعات دریایی، اجزای خودرو، تخته‌های موج‌سواری، استخرها، تیغه‌های روتور توربین و غیره مناسب است. ویژگی‌های منحصر به فرد تأیید شده توسط Det Norske Veritas؛ کف‌کردگی کم هنگام افزودن پراکسید برای کاهش حداقل حبس هوا؛ قابل تنظیم برای شرایط تولید متغیر. کاربردها: محصولات دریایی و سایر کاربردهایی که نیاز به رزین با عملکرد بالا دارند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	استحکام بالا	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	کاربردهای دریایی	-	-
	تخته‌های موج‌سواری	-	-
	استخرهای شنا	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول کششی	% 4.7	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 93	F° 199.4	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان ژل تا پیک	to 13.0 min 7.0	-	-
ویسکوزیته	to 0.23 Pa·s 0.18	-	-
زمان ژل شدن	to 17 min 13	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.