CoREZYN® COR30-DA-210

تولیدکننده	Interplastic Corporation	**دسته بندی**	TS, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CoREZYN همچنین رزین‌های پلی استر ایزوفتالیک و ارتوفتالیک را برای کاربردهایی که در محیط‌های کم‌شدت‌تر استفاده می‌شوند، عرضه می‌کند. کاربردهای نهایی شامل تیرها، لوله‌ها، کانال‌ها، لوله‌ها و موارد دیگر است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ایزوفتالیک ویسکوزیته پایین واکنش‌پذیری متوسط مقاوم	- - - -	- - - -
کاربردها	لوله‌کشی لوله‌کشی	- -	- -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان ژل تا پیک	to 3.0 min 1.0	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
محتوای غیرفرار	64 to 69 %	-	-
پیک برون‌گرما (Peak Exotherm)	199 to 238 °C	390.2 - 460.4 F°	-
ویسکوزیته	0.80 to 1.3 Pa·s	-	-
زمان ژل شدن	4.0 to 7.0 min	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.