# CoREZYN® COR31-DA-470

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Interplastic Corporation | **دسته بندی** | TS, Unspecified |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

CoREZYN همچنین رزین‌های پلی استر ایزوفتالیک و ارتوفتالیک را برای کاربردهایی که در محیط‌های کم‌شدت‌تر استفاده می‌شوند، عرضه می‌کند. کاربردهای نهایی شامل تیرها، لوله‌ها، کانال‌ها، لوله‌ها و موارد دیگر است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | ایزوفتالیک<br>واکنش‌پذیری متوسط<br>ویسکوزیته متوسط | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | لوله‌کشی<br>لوله‌کشی | -<br>- | -<br>- |

### سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **زمان ژل تا پیک** | 0.8 min to 2.0 | - | - |
| **محتوای غیرفرار** | 67 % to 71 | - | - |

| سایر | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **پیک برون‌گرما (Peak Exotherm)** | 210 to 232 °C | 410.0 - 449.6 F° | - |
| **ویسکوزیته** | 2.5 to 3.1 Pa·s | - | - |
| **زمان ژل شدن** | 3.0 to 6.0 min | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.