VITAMIDE® BR76BK6758

تولیدکننده	Jackdaw Polymers	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VITAMIDE® BR76BK6758 یک محصول پلی آمید 6 (نایلون 6) است. این ماده در اروپا در دسترس است. ویژگی ها عبارتند از: دارای رتبه آتش، دوده

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کربن سیاه	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.35 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
جذب آب	1.4 %	-	ASTM D570, ISO 62

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	145 MPa	21030.51 psi	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	3.5 %	-	ASTM D638, ISO 527-2
مدول خمشی	7700 MPa	1116792.6 psi	ASTM D790, ISO 178
تنش خمشی	210 MPa 210 MPa	30457.98 psi 30457.98 psi	- ISO 178 ASTM D790
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	13 kJ/m² 13.0 kJ/m²	6.19 ft·lb/in² 6.19 ft·lb/in²	ISO 179 ASTM D256
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	65.0 kJ/m² 65 kJ/m²	30.93 ft·lb/in² 30.93 ft·lb/in²	ASTM D256 ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	215 C° 206 C°	- 419.0 F° 402.8 F°	- ASTM D648, ISO 75-2/B ASTM D648, ISO 75-2/A
دمای ذوب	220 C°	428.0 F°	ASTM D2117, ISO 1218
CLTE	3.2E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+15 ohms·cm	-	ASTM D257, IEC 60093
استحکام دی‌الکتریک	60 kV/mm	-	ASTM D149, IEC 60243-1

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)	V 550 V 550	- - -	- IEC 60112 ASTM D3638
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94
شاخص اکسیژن	% 22	-	ASTM D2863, ISO 4589-2

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.