VITAMIDE® BY13BK6088

تولیدکننده	Jackdaw Polymers	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	۱۵٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VITAMIDE® BY13BK6088 یک محصول پلی آمید 6 (نایلون 6) پر شده با 15% الیاف شیشه است. این محصول در اروپا موجود است. ویژگی اصلی: مقاوم در برابر شعله.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 15% پرکننده بر اساس وزن	-	-
افزودنی	هالوژن	-	-
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله هالوژنه	- -	- -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.43 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.44	-	ISO 294-4

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 120	psi 17404.56	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	% 2.7	-	ASTM D638, ISO 527-2
مدول خمشی	MPa 6000	psi 870228.0	ASTM D790, ISO 178
تنش خمشی		-	-
	MPa 175	psi 25381.65	ISO 178
	MPa 175	psi 25381.65	ASTM D790
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m² 39.0	ft·lb/in² 18.56	ASTM D256
	kJ/m² 39	ft·lb/in² 18.56	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	-
	C° 200	F° 392.0	ASTM D648, ISO 75-2/B
	C° 180	F° 356.0	ASTM D648, ISO 75-2/A
دمای ذوب	C° 218	F° 424.4	ASTM D2117, ISO 1218

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.