VITAMIDE® AW13BK6265

تولیدکننده	Jackdaw Polymers	**دسته بندی**	Nylon 66
فیلر	۱۵٪ فیلر	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VITAMIDE® AW13BK6265 یک محصول پلی آمید 66 (نایلون 66) است که با 15% پرکننده پر شده است. این محصول در اروپا در دسترس است. ویژگی‌ها شامل: دارای درجه آتش کربن سیاه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده، 15% پرکننده به وزن	-	-
افزودنی	کربن سیاه	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.19 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
جذب آب	1.0 %	-	ASTM D570, ISO 62

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	112 MPa	16244.26 psi	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	3.0 %	-	ASTM D638, ISO 527-2
مدول خمشی	6200 MPa	899235.6 psi	ASTM D790, ISO 178
تنش خمشی	150 MPa 150 MPa	- 21755.7 psi 21755.7 psi	- ISO 178 ASTM D790
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	30 kJ/m² 30.0 kJ/m²	14.27 ft·lb/in² 14.27 ft·lb/in²	ISO 179 ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	255 C° 240 C°	- 491.0 F° 464.0 F°	- ASTM D648, ISO 75-2/B ASTM D648, ISO 75-2/A
دمای ذوب	260 C°	500.0 F°	ASTM D2117, ISO 1218
CLTE	3.5E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+6 تا 1.0E+8 ohms·cm	-	ASTM D257, IEC 60093
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.