WINTEC™ WFX4TA

تولیدکننده	Japan Polychem Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی‌ها: سطوح شفافیت و براقیت برابر در مقایسه با فیلم CPP. قابلیت هم‌اکسترود شدن با LLDPE (به ویژه با متالوسن PE خوب است). قابلیت اکسترود شدن توسط ماشین‌های LLDPE. عملکرد آب‌بندی حرارتی خوب در دماهای پایین. کاربردها: کیسه‌های خرید شفاف (میوه، لوازم آرایشی و غیره). فیلم ضخیم شفاف

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر ضربه شفافیت بالا قابلیت حرارتی دما پایین کوپلیمر تصادفی	- - - -	- - - -
کاربردها	کیسه‌ها فیلم ریخته‌گری فیلم	- - -	- - -
روش فرآیند	دمش‌گیری هم‌اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.0 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Rockwell	75	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	800 MPa	116030.4 psi	ISO 527-2
تنش کششی	22.0 MPa	3190.84 psi	ISO 527-2
کرنش کششی نامی در هنگام شکست	%	-	ISO 527-2
مدول خمشی	750 MPa	108778.5 psi	ISO 178
تنش خمشی	25.0 MPa	3625.95 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	2.0 kJ/m² 8.0 kJ/m²	- 0.9516 ft·lb/in² 3.81 ft·lb/in²	ISO 179 - -

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	70.0 C°	158.0 F°	ISO 75-2/B
دمای نرم‌شوندگی Vicat	110 C°	230.0 F°	ISO 306
دمای تبلور پیک	125 C°	257.0 F°	ISO 11357-3

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت Gardner	90	-	ASTM D523

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
کدورت (Haze)	15 %	-	ISO 14782

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.