WINTEC™ WMG03

تولیدکننده	Japan Polychem Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی ها: سطوح بسیار پایین گاز خروجی حداقل مقدار افزودنی برای دنبال کردن حداکثر تمیزی مناسب برای محصولاتی که نیاز به تمیزی دارند کاربردها: کیف حمل برای نیمه هادی ها و محصولات رسانه ای بسته بندی مواد غذایی و پزشکی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	تمیز/خلوص بالا	-	-
	کم تا هیچ گازهای خارج شده	-	-
کاربردها	بسته‌بندی غذا	-	-
	بسته‌بندی پزشکی	-	-
	بسته‌بندی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ISO 1183

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	30 min g/10	-	ISO 1133
جریان مارپیچی (Spiral Flow)	77.0 cm	-	Internal Method
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.0 to 1.4 %	-	Internal Method
سختی Rockwell	100	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1350 MPa	195801.3 psi	ISO 527-2
تنش کششی	30.0 MPa	4351.14 psi	ISO 527-2
کرنش کششی نامی در هنگام شکست	%	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1250 MPa	181297.5 psi	ISO 178
تنش خمشی	38.0 MPa	5511.44 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	1.0 kJ/m² 2.0 kJ/m²	- 0.4758 ft·lb/in² 0.9516 ft·lb/in²	ISO 179 - -

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	90.0 C°	194.0 F°	ISO 75-2/B
دمای نرم‌شوندگی Vicat	130 C°	266.0 F°	ISO 306

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت Gardner	90	-	ASTM D523

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
کدورت (Haze)	50 %	-	ISO 14782

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.