EVALENE® LLDPE LF20185

تولیدکننده	JG Summit Petrochemical Corporation	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LLDPE برای کیسه های سنگین، فیلم های لمینت، لوازم آرایشی صنعتی، مواد بسته بندی دارویی و غذایی استفاده می شود. دماهای پایین آب بندی حرارتی. مهر و موم های قوی. مقاومت عالی در برابر پارگی، سوراخ شدن و ضربه. این خواص Evalene® را به بهترین انتخاب برای فیلم های بسته بندی LLDPE تبدیل می کند. مقاومت عالی آن در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش های محیطی، خواص ضربه خوب در دماهای پایین و مقاومت در برابر تاب برداشتن نیز آن را برای کاربردهای قالب گیری تزریقی جذاب می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بدون افزودنی	-	-
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	قابلیت حرارتی دما پایین	-	-
	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاوم در برابر سوراخ شدن	-	
	مقاوم در برابر تاب	-	
کاربردها	فیلم ریخته‌گری	-	-
	فیلم	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	لایه‌ها	-	-
	پوشش کششی	-	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری	-	-
	اکستروژن فیلم	-	-
	قالب‌گیری چرخشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	170 MPa	24656.46 psi	-
	190 MPa	27557.22 psi	-
استحکام کششی			ASTM D882
			-
			-

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
		-	
	MPa 28.0	psi 4061.06	
	MPa 25.0	psi 3625.95	
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 850	-	-
	% 900	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 80	oz 2.82	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 130	oz 4.59	-
	g 300	oz 10.58	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.