EVALENE® LLDPE LF20186

تولیدکننده	JG Summit Petrochemical Corporation	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LLDPE برای کیسه‌های سنگین، فیلم‌های لمینیت، لوازم آرایشی صنعتی، دارویی و مواد بسته‌بندی مواد غذایی استفاده می‌شود. دماهای پایین آب‌بندی حرارتی. آب‌بندی‌های قوی. مقاومت عالی در برابر پارگی، سوراخ شدن و ضربه. این خواص Evalene® را بهترین انتخاب برای فیلم‌های بسته‌بندی LLDPE می‌کند. مقاومت برجسته آن در برابر ترک‌خوردگی ناشی از تنش محیطی، خواص ضربه خوب در دماهای پایین و مقاومت در برابر تاب‌خوردگی نیز آن را برای کاربردهای قالب‌گیری تزریقی جذاب می‌سازد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد بلوک بالا	-	-
	لغزش بالا	-	-
ویژگی‌ها	جداسازی خوب از قالب	-	-
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
	ضد بلوک بالا	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	(ESCR)	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	لغزش بالا	-	-
	قابلیت حرارتی دما پایین	-	-
	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	
	مقاوم در برابر سوراخ شدن	-	
	مقاوم در برابر تاب		
کاربردها	فیلم	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	لایه‌ها	-	-
	پوشش کششی	-	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-
	اکستروژن فیلم	-	-
	قالب‌گیری چرخشی	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
مدول سکانت			ASTM D882
			-
			-

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
		-	
	MPa 200	psi 29007.6	
	MPa 210	psi 30457.98	
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 15.0	psi 2175.57	-
	MPa 12.0	psi 1740.46	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 600	-	-
	% 550	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 95	oz 3.35	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 200	oz 7.05	-
	g 330	oz 11.64	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.