EVALENE® LLDPE LJ20241

تولیدکننده	JG Summit Petrochemical Corporation	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LLDPE برای کیسه‌های سنگین، فیلم‌های لمینیت، لوازم آرایشی صنعتی، دارویی و مواد بسته‌بندی مواد غذایی استفاده می‌شود. دماهای پایین آب‌بندی حرارتی. آب‌بندی‌های قوی. مقاومت عالی در برابر پارگی، سوراخ شدن و ضربه. این خواص Evalene® را بهترین انتخاب برای فیلم‌های بسته‌بندی LLDPE می‌کند. مقاومت برجسته آن در برابر ترک‌خوردگی ناشی از تنش محیطی، خواص ضربه خوب در دماهای پایین و مقاومت در برابر تاب‌خوردگی نیز آن را برای کاربردهای قالب‌گیری تزریقی جذاب می‌سازد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	-	-
	درخشش بالا	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	قابلیت حرارتی دما پایین	-	-
	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاوم در برابر سوراخ شدن مقاوم در برابر تاب	- -	
کاربردها	متمرکز کننده رنگ درپوش‌ها اسباب‌بازی‌ها	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.924 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	250 MPa	36259.5 psi	ASTM D638
استحکام کششی	10.0 MPa	1450.38 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.