EVALENE® LLDPE LJ25181

تولیدکننده	JG Summit Petrochemical Corporation	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LLDPE برای کیسه های سنگین، فیلم های لمینت، لوازم آرایشی صنعتی، مواد بسته بندی دارویی و غذایی استفاده می شود. دمای پایین آب بندی حرارتی. مهر و موم های قوی. مقاومت عالی در برابر پارگی، سوراخ شدن و ضربه. این خواص Evalene® را به بهترین انتخاب برای فیلم های بسته بندی LLDPE تبدیل می کند. مقاومت عالی آن در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش های محیطی، خواص ضربه خوب در دماهای پایین و مقاومت در برابر تاب برداشتن، آن را برای کاربردهای قالب گیری تزریقی نیز جذاب می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	قابلیت حرارتی دما پایین	-	-
	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاوم در برابر سوراخ شدن	-	
	مقاوم در برابر تاب	-	
کاربردها	پشتی فرش	-	-
	متمرکز کننده رنگ	-	-
	درپوش‌ها	-	-
	اسباب‌بازی‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	25 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	185 MPa	26832.03 psi	ASTM D638
استحکام کششی	8.00 MPa	1160.3 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.