EVALENE® PP PHF0702

تولیدکننده	JG Summit Petrochemical Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

PP در ساخت فیلم‌ها، نوارهای چسب، بسته‌بندی سیگار و آبنبات، لوازم آرایشی، دارویی و مواد بسته‌بندی مواد غذایی استفاده می‌شود. شفافیت بالا. کاربردهای پر کردن داغ. لولای زنده.
Evalene® Random Copolymer PP به طور گسترده در کاربردهای زیر استفاده می‌شود:
قالب‌گیری تزریقی: لوازم خانگی، جعبه‌های ناهار و جامدادی با "لولاهای زنده" قالب‌گیری بادی: بطری‌های کودک، بطری‌های آبمیوه، چای، آب، دارو و لوازم آرایشی. صرفه اقتصادی خوب. کاربردهای پر کردن داغ. شفافیت عالی فیلم. استحکام کششی خوب. Evalene® Homopolymer PP ماده انتخابی برای طیف وسیعی از کاربردها است: اکستروژن نوار: کیسه‌های بافته شده برای برنج، سیمان و مواد شیمیایی صنعتی. فیلم‌ها: فیلم‌های دو محوری، ریخته‌گری و بادی برای نوارها، بسته‌بندی و برچسب‌ها. قالب‌گیری تزریقی: مبلمان یکپارچه، سطل، لوازم خانگی، ظروف، اسباب‌بازی، درب. ترموفرمینگ: ظروف فست‌فود، لیوان‌های آب معدنی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	هموپلیمر	-	-
	تعریف، بالا	-	-
	سختی خوب	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته‌بندی فیلم‌ها بسته‌بندی غذا	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA بدون رتبه‌بندی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	91	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1150 MPa	166793.7 psi	ASTM D638
استحکام کششی	32.0 MPa	4641.22 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	25 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1000 MPa	145038.0 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	29 J/m	0.5432 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	90.0 C°	194.0 F°	ASTM D648
دمای ذوب پیک	163 C°	325.4 F°	ASTM D3418

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.