EVALENE® PP PHJ1201

تولیدکننده	JG Summit Petrochemical Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

PP در ساخت فیلم‌ها، نوارهای چسب، بسته‌بندی سیگار و آبنبات، لوازم آرایشی، دارویی و مواد بسته‌بندی مواد غذایی استفاده می‌شود. شفافیت بالا. کاربردهای پر کردن داغ. لولای زنده.
Evalene® Random Copolymer PP به طور گسترده در کاربردهای زیر استفاده می‌شود:
قالب‌گیری تزریقی: لوازم خانگی، جعبه‌های ناهار و جامدادی با "لولاهای زنده" قالب‌گیری بادی: بطری‌های کودک، بطری‌های آبمیوه، چای، آب، دارو و لوازم آرایشی. صرفه اقتصادی خوب. کاربردهای پر کردن داغ. شفافیت عالی فیلم. استحکام کششی خوب. Evalene® Homopolymer PP ماده انتخابی برای طیف وسیعی از کاربردها است: اکستروژن نوار: کیسه‌های بافته شده برای برنج، سیمان و مواد شیمیایی صنعتی. فیلم‌ها: فیلم‌های دو محوری، ریخته‌گری و بادی برای نوارها، بسته‌بندی و برچسب‌ها. قالب‌گیری تزریقی: مبلمان یکپارچه، سطل، لوازم خانگی، ظروف، اسباب‌بازی، درب. ترموفرمینگ: ظروف فست‌فود، لیوان‌های آب معدنی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چرخه قالب‌گیری سریع هموپلیمر مقاوم در برابر تاب	- - -	- - -
کاربردها	بسته بندی ها ظروف	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کالاهای خانگی اسباب‌بازی‌ها	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA رتبه‌بندی نامشخص	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	105	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1600 MPa	232060.8 psi	ASTM D638
استحکام کششی	38.0 MPa	5511.44 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	18 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1400 MPa	203053.2 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	30 J/m	0.5619 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	106 C°	222.8 F°	ASTM D648
دمای ذوب پیک	163 C°	325.4 F°	ASTM D3418

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	200 °C to 220	392.0 - 428.0 °F	-
دمای قالب	20.0 °C to 40.0	68.0 - 104.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.