EVALENE® PP PRJ1501

تولیدکننده	JG Summit Petrochemical Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

PP در ساخت فیلم ها، نوارهای چسب، بسته بندی سیگار و آب نبات، مواد آرایشی، دارویی و مواد بسته بندی مواد غذایی استفاده می شود. شفافیت بالا. کاربردهای پر کردن گرم. لولای زنده.
Evalene® Random Copolymer PP به طور گسترده در کاربردهای زیر استفاده می شود: قالب گیری تزریقی: لوازم خانه، جعبه های ناهار و جامدادی با "لولای زنده" قالب گیری دمشی: بطری های کودک، بطری برای آب میوه، چای، آب، دارو و لوازم آرایشی صرفه اقتصادی خوب. کاربردهای پر کردن گرم. شفافیت عالی فیلم. چقرمگی خوب. Evalene® Homopolymer PP ماده انتخابی برای میزبانی از برنامه ها است: اکستروژن نوار: کیسه های بافته شده برای برنج، سیمان و مواد شیمیایی صنعتی فیلم ها: فیلم های دو محوره، ریخته گری و تورمی برای نوارها، بسته بندی و برچسب ها قالب گیری تزریقی: مبلمان یکپارچه، سطل، لوازم خانه، ظروف، اسباب بازی، کلاهک ها ترموفرمینگ: ظروف فست فود، فنجان های آب معدنی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
کاربردها	ظروف	-	-
	کالاهای خانگی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA رتبه‌بندی نامشخص	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	15 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	87	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1120 MPa	162442.56 psi	ASTM D638
استحکام کششی	30.0 MPa	4351.14 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	25 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1090 MPa	158091.42 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	45 J/m	0.8428 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	78.0 C°	172.4 F°	ASTM D648
دمای ذوب پیک	145 C°	293.0 F°	ASTM D3418

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	220 °C to 250	428.0 - 482.0 °F	-
دمای قالب	20.0 °C to 40.0	68.0 - 104.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.