

APICAL 300AF929

PI, TP	دسته بندی	Kaneka Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

APICAL 300AF929 یک ماده پلی ایمید ترموست است. در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی های مهم APICAL 300AF929 عبارتند از: دارای رتبه اشتعال پذیری، مقاوم در برابر مواد شیمیایی، مقاوم در برابر شعله، قابلیت آب بندی خوب، مقاوم در برابر رطوبت. کاربرد معمول APICAL 300AF929: فیلم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
UL Yellow Card	E48854-241086	-	-
ویژگی ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	دوخت حرارتی خوب	-	-
	مقاوم در برابر رطوبت	-	-
کاربردها	فیلم	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ورق	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.53	-	ASTM D1505

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 76	mil 2.99	-
مدول سکانت	MPa 2790	psi 404656.02	ASTM D882
استحکام کششی	MPa 193	psi 27992.33	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 90	-	ASTM D882
استحکام پارگی Elmendorf	g 36	oz 1.27	ASTM D1922

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
RTI Elec	C° 240	F° 464.0	UL 746
RTI Str	C° 210	F° 410.0	UL 746

الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت قوس الکتریکی	sec 90.0	-	ASTM D495
شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)	V 213	-	UL 746
HAI	15.0	-	UL 746
HVTR	mm/min 115	-	UL 746
HWI	sec 120	-	UL 746
درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.