

APICAL 50AV

PI, TP	دسته بندی	Kaneka Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

APICAL 50AV یک ماده پلی آمید ترموست است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی‌های مهم APICAL 50AV عبارتند از: دارای درجه اشتعال، مقاوم در برابر مواد شیمیایی، پایداری ابعادی خوب، انعطاف‌پذیری خوب. کاربردهای معمول شامل: چسب‌ها/نوارها، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی، فیلم، سیم و کابل.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
UL Yellow Card	E48854-100128664	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب پایداری ابعادی خوب انعطاف‌پذیری خوب	- - -	- - -
کاربردها	فیلم عایق بردهای مدار چاپی نوار	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
-	-	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ورق	-	
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.42	-	ASTM D1505
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 4.0E-3	-	ASTM D955
جذب آب	% 2.9	-	ASTM D570
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.50	-	ASTM D1894
ضخامت فیلم - تست شده	μm 13	mil 0.5118	-
مدول سکانت	MPa 3170	psi 459770.46	ASTM D882
استحکام کششی	MPa 241	psi 34954.16	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 95	-	ASTM D882
استحکام پارگی Elmendorf	g 4.0	oz 0.1411	ASTM D1922
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
گرمای ویژه	J/kg/°C 1100	-	ASTM C351
RTI Elec	C° 240	F° 464.0	UL 746
RTI Str	C° 200	F° 392.0	UL 746

الکتریکی و اشتعال پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
HWI	sec 120	-	UL 746
درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94
شاخص اکسیژن	% 38	-	ASTM D2863

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.