# Weifang Kingdom CPET101

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Weifang Kingdom Plastic Co., Ltd | **دسته بندی** | CPE |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ویژگی‌ها: معادل TYRIN 6000 شرکت Dow است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | ماده مقاوم در برابر شعله | - | - |
| | مقاومت شیمیایی خوب | - | - |
| | انعطاف‌پذیری خوب | - | - |
| | قابلیت پردازش خوب | - | - |
| | مقاومت خوب در برابر آب و هوا | - | - |
| | مقاومت حرارتی بالا | - | - |
| | وزن مولکولی بالا | - | - |
| | انعطاف‌پذیری دمای پایین | - | - |
| | مقاوم در برابر دما پایین | - | - |
| | کم تا هیچ طعم | - | - |
| **کاربردها** | فیلم | - | - |
| | اتصالات | - | - |
| | لوله‌کشی | - | - |
| | تغییر شکل پلاستیک | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | پروفایل‌ها<br>ورق<br>کاربردهای سیم و کابل | -<br>-<br>- | -<br>- |
| **شکل ظاهری** | سفید | - | - |
| **اشکال** | پودر | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **محتوای کلر** | %to 36.0 wt 34.0 | - | ISO 1158 |
| **محتوای خاکستر** | % | - | ISO 247 |
| **میانگین اندازه ذرات** | µm 300 | mil 11.81 | ISO 2591-1 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **گرمای ذوب** | J/g | - | Internal Method |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویسکوزیته مذاب** | mPa·s 2400000 | cP 2400000.0 | ISO 11443 |
| **مواد فرار** | % | - | ISO 248 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | MPa 1.00 | psi 145.04 | ISO 37 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.