Clear Cote™ Crystal Clear Table Top Epoxy

تولیدکننده	.Club Kit, Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CLEAR COTE™ سیستم اپوکسی شفاف و پایدار در برابر UV، با عملکرد بالا، دو جزئی است که برای سطوح میز، بارها، پوشش‌های چوبی، پوشش‌های شفاف، آثار هنری و سایر کاربردهایی که نیاز به پوشش پلاستیکی شفاف و قوی دارند، طراحی شده است و به طور خاص برای مقاومت در برابر زرد شدن ناشی از نور خورشید و سایر منابع نور فرابنفش طراحی شده است. این ماده دارای نسبت مخلوط 1 به 1 آسان و راحت به حجم است، به خوبی زیرلایه‌ها را مرطوب می‌کند، یکپارچگی خود را در گوشه‌های تیز حفظ می‌کند، دارای ویژگی‌های عالی تخلیه هوا است و زمان تنظیم نسبتا سریعی برای یک پوشش اپوکسی دارد که ممکن است با حرارت ملایم تا 160 درجه فارنهایت تسریع شود. در حالی که این ماده بسیار بهتر از محصولات رقیب در برابر زرد شدن عمل می‌کند، هنوز هم برای کاربردهای دائمی در فضای باز توصیه نمی‌شود. مزایا: 100% جامدات خودتراز، براق بالا فرمول مقاوم در برابر UV ویژگی‌های عالی تخلیه هوا ثبات رنگ عالی بهبود استحکام ضربه بهبود ظاهر سطح توسعه زودهنگام ویژگی‌های فیزیکی و عملکردی تولید پوشش مقاوم، براق و ضد آب از بین بردن حفره‌ها، خزیدن و چشم ماهی مقاوم در برابر بلش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر سرخی	-	-
	پایداری رنگ خوب	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	کم تا هیچ جذب آب	-	
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	کاربردهای پوشش	-	-
	صفحات صاف روی میز	-	-
	مبلمان	-	-
	محصولات میز	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط به حجم: 1.0 نسبت مخلوط به وزن: 100	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 83	-	-
رنگ		-	-
	شفاف/شفاف	-	-
	شفاف/شفاف	-	-
زمان پخت	24 hr to 48	-	-
زمان ژل شدن	20 min to 30	-	-
زمان رهایی از چسبندگی	120 min to 180	-	-
سختی Shore	70	-	-
ازدیاد طول کششی در شکست	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.