Clear Cote™ TECHNO-COTE™

تولیدکننده	.Club Kit, Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TECHNO-COTE™ توسط CLEAR COTE™ یک سیستم لمینیت با کیفیت بالا و 3 سرعته (2 به 1، به حجم/وزن) است. این سیستم 100% جامدات اپوکسی است. این سیستم برای مرطوب‌سازی سریع الیاف شیشه، کفلار، فیبر کربن و سایر مواد کامپوزیتی طراحی شده است. این سیستم می‌تواند با هر یک از 3 فعال‌کننده مختلف خریداری شود که بسته به سرعت سخت شدن و عمر پات مورد نظر است. این ماده دارای نسبت مخلوط آسان و راحت 2 به 1 (2 قسمت رزین به 1 قسمت فعال‌کننده، به حجم/وزن) است که در دمای اتاق با کمترین یا بدون بلش به یک پلاستیک سخت، مقاوم در برابر ضربه، با مقاومت عالی در برابر آب، مواد شیمیایی و حلال‌ها سخت می‌شود. این ماده برای استفاده در پمپ‌های مکانیکی حجم مناسب است، همیشه این مواد را به طور کامل مخلوط کنید و مطمئن شوید که کناره‌ها و کف را خراشیده‌اید. همانند تمام ترکیبات نوع چسب، آماده‌سازی صحیح سطح برای استحکام پیوند خوب ضروری است، علاوه بر این، پوشش مجدد این ماده باید قبل از اینکه ماده به طور کامل سخت شود، معمولاً در کمتر از 24 ساعت انجام شود. اگر ماده سخت و بدون چسبندگی سخت شده باشد، سابیدن و شستشوی حلال قبل از پوشش مجدد ضروری خواهد بود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	کم تا هیچ جذب آب	-	

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	سختی متوسط	-	-
	مقاوم در برابر حلال	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	چسباندن	-	-
	لمینت‌ها	-	-
	قطعات پمپ	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل حرارتی		-	-
	C° 54	F° 129.2	-
	C° 52	F° 125.6	-
	C° 57	F° 134.6	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای عملیاتی		-	-
	-40 to 66 °C	-40.0 - 150.8 F°	-
	-40 to 66 °C	-40.0 - 150.8 F°	-
	-40 to 66 °C	-40.0 - 150.8 F°	-
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 44	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 46	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 46	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100		
رنگ		-	-
	کهربا	-	-
	کهربا	-	-
	کهربا	-	-
	شفاف/شفاف	-	-
ویسکوزیته		-	-
	Pa·s 0.20	-	-
	Pa·s 0.25	-	-
	Pa·s 0.40	-	-
	Pa·s 1.0	-	-
زمان ژل شدن		-	-
	min 15	-	-
	min 30	-	-
	1.5E+2 min	-	-
سختی Shore		-	-
	75 to 80	-	-
	75 to 80	-	-
	75 to 80	-	-
ازدیاد طول کششی در شکست		-	-
	2.0 to 4.0 %	-	-
	3.0 to 5.0 %	-	-
	4.0 to 6.0 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.