COPEC® CC6FDN (Series: VS/MR/AD1)

تولیدکننده	KRAIBURG TPE	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری VS/MR/AD1 راه حل مواد شما برای کاربردها در بخش لوازم الکترونیکی مصرفی است. این سری دارای سطحی فوق العاده ابریشمی و مخملی است که با مقاومت برجسته در برابر روغن پوست، کرم ضد آفتاب و روغن زیتون همراه است. این ترکیبات به دلیل چسبندگی عالی خود به ترموپلاستیک های قطبی مانند PC، ABS و PC/ABS متقاعد کننده هستند. کاربردهای معمول: گوشی های هدفون، کنسول های بازی، دستگیره ها و گریپ ها برای کاربردهای مصرفی، کنترل از راه دور، مهر و موم ها. مزایای مواد: رنگ آمیزی آسان، پایداری رنگ عالی، مقاومت در برابر آب و هوا، امکان قالب گیری درج، احساس سطح دلپذیر (لمس نرم)، مقاومت در برابر روغن پوست، کرم های ضد آفتاب و روغن زیتون، سطح صاف و ابریشمی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری رنگ خوب	-	-
	رنگ‌آمیزی خوب	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاومت در برابر روغن	-	-
	نرم	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	دستگیره کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی مهر و موم‌ها زمینه کاربرد کالاهای مصرفی	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.20 g/cm³	-	ISO 1183
سختی دورومتر	67	-	ISO 7619

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	8.50 MPa	1232.82 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	800 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	23 kN/m	-	ISO 34-1

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چسبندگی به ABS	25.0 kN/m	-	Renault D41/1916
چسبندگی به PC	23.0 kN/m	-	Renault D41/1916

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای خشک کردن	80.0 C°	176.0 F°	-
زمان خشک کردن	4.0 hr	-	-
حداکثر رطوبت پیشنهادی	0.020 %	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	160 C°	320.0 F°	-
دمای بخش میانی سیلندر	180 C°	356.0 F°	-
دمای بخش جلوی سیلندر	200 C°	392.0 F°	-
دمای قالب	C°	-	-
فشار تزریق	MPa	-	-
فشار پشت (Back Pressure)	MPa	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.