COPEC® CC7OCZ (Series: VS/AD1)

تولیدکننده	KRAIBURG TPE	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری VS/AD1 راه حل مواد شما برای کاربردها در بخش لوازم الکترونیکی مصرفی است. این ترکیبات دارای سطحی فوق العاده ابریشمی و مخملی هستند که با خواص چسبندگی عالی به ترموپلاستیک های قطبی مانند PC، ABS و PC/ABS همراه است. کاربردهای معمولی: گوشی های هدفون، کنسول های بازی، دستگیره ها و گریپ ها برای کاربردهای مصرفی، کنترل از راه دور، مهر و موم ها. مزایای مواد: رنگ آمیزی آسان (ترکیبات در رنگ های طبیعی)، پایداری رنگ عالی، مقاومت خوب در برابر آب و هوا، قالب گیری درج امکان پذیر است، احساس سطح دلپذیر (لمس نرم)، مقاومت در برابر روغن پوست، ضد آفتاب ها و روغن زیتون، سطح صاف و ابریشمی، دارای لیست UL 94 HB.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E214822-101550670	-	-
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	پایداری رنگ خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	نرم	-	-
کاربردها	کاربردهای مصرف‌کننده	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	دستگیره‌ها مهر و موم‌ها	- -	- -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.28 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	68	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	6.50 MPa	942.75 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	900 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	28 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری		-	ISO 815
	16 %	-	-
	52 %	-	-
	70 %	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چسبندگی به ABS	22.0 kN/m	-	Renault D41/1916
چسبندگی به PC	30.0 kN/m	-	Renault D41/1916

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	80.0 C°	176.0 F°	-
زمان خشک کردن	4.0 hr	-	-
حداکثر رطوبت پیشنهادی	0.020 %	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	160 C°	320.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	180 C°	356.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	200 C°	392.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	220 C°	428.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.