For-Tec E OC8OAZ (Series: AD/PAX/MR)

تولیدکننده	KRAIBURG TPE	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری AD/PAX/MR راه حل مواد شما برای مهر و موم های دو جزئی در کاربردهای الکترونیکی و دستگیره ها و دسته های نرم ابزارهای ماشینی است. این ماده مقاومت بسیار خوبی در برابر روغن های پوست، کرم ضد آفتاب، روغن زیتون و استون ارائه می دهد، همراه با خواص چسبندگی برجسته به پلی آمیدهای نیمه آروماتیک و پلی آریلامیدها مانند PA 6، PA 12 و PA 6.6. این سری در رنگ های طبیعی و مشکی موجود است. کاربردهای معمول تضعیف کننده ها برای محفظه های الکترونیکی کانکتورها دستگیره ها (ابزار برقی) مهر و موم ها مهر و موم برای صفحه نمایش کامپیوتر و لپ تاپ مهر و موم برای محفظه ها مزایای مواد رنگ آمیزی آسان چسبندگی عالی به پلی آمیدهای نیمه آروماتیک، پلی آریلامیدها، پلی آمیدها مانند PA 6، PA 12 و PA 6.61 خواص مکانیکی عالی مقاومت در برابر روغن های پوست، کرم های ضد آفتاب، روغن زیتون و استون

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E214822-101629470 E353857-101629521	- -	- -
ویژگی‌ها	رنگ‌آمیزی خوب چسبندگی خوب مقاومت در برابر روغن	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	دستگیره کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی اتصال‌دهنده مهر و موم‌ها کاربرد لمسی نرم	- - - - -	- - - - -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.10 g/cm³	-	ISO 1183
سختی دورومتر	79	-	ISO 7619

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	8.00 MPa	1160.3 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	850 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	37 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری (Compression Set)		-	ISO 815
	33 %	-	ISO 815
	55 %	-	ISO 815
	64 %	-	ISO 815

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چسبندگی به نایلون	40.0 kN/m	-	Renault D41/1916

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چسبندگی به پلی‌آریلامید	20.0 kN/m	-	Renault D41/1916

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C°	-	-
زمان خشک کردن	hr	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	180 C°	356.0 F°	-
دمای بخش میانی سیلندر	210 C°	410.0 F°	-
دمای بخش جلوی سیلندر	240 C°	464.0 F°	-
دمای قالب	C°	-	-
فشار تزریق	MPa	-	-
فشار پشت (Back Pressure)	MPa	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.