THERMOLAST® K TC7CSZ (Series: CS)

تولیدکننده	KRAIBURG TPE	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری CS راه‌حل ماده شما برای کاربردهای مهر و موم، ارائه‌دهنده کاهش فشار عالی است. ترکیبات در رنگ‌های طبیعی و سیاه در دسترس هستند. کاربردهای معمول: اتصالات، گرامت‌ها، غشاها، مهر و موم‌ها. مزایای ماده: چسبندگی به PP، رنگ‌آمیزی آسان (ترکیبات در رنگ‌های طبیعی)، کاهش فشار عالی، ثبات حرارتی عالی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب پایداری حرارتی خوب	- -	- -
کاربردها	اتصالات گروه‌ها غشاءها مهر و موم‌ها	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.10 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	69	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	8.00 MPa	1160.3 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	500 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	20 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری		-	ISO 815
	16 %	-	-
	27 %	-	-
	41 %	-	-
	73 %	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	60.0 to 80.0 °C	140.0 - 176.0 F°	-
زمان خشک کردن	2.0 to 4.0 hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	160 C°	320.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	180 C°	356.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	200 C°	392.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	200 to 230 °C	392.0 - 446.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.