THERMOLAST® K TC7HBZ (Series: AD/POM)

تولیدکننده	KRAIBURG TPE	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری AD/POM راه حل مواد شما برای کاربردهایی با چسبندگی عالی به POM است. این ترکیبات در رنگ های طبیعی و مشکی موجود هستند. کاربردهای معمولی ضربه گیرها عناصر عملکرد و طراحی گرومت ها دستگیره ها (ابزارهای دستی و ابزارهای برقی و غیره) مهر و موم ها چرخ های شست مواد مزایا رنگ آمیزی آسان (ترکیبات در رنگ های طبیعی) چسبندگی عالی رفتار پردازش عالی قالب گیری درج امکان پذیر است سیستم ثبت شده برای TPS و POM احساس سطح دلپذیر (لمس نرم) مناسب برای مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش فضای داخلی خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	نرم	-	-
کاربردها	قطعات داخلی خودرو	-	-
	گروه‌ها	-	-
	دستگیره‌ها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.13 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	72	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	6.00 MPa	870.23 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	600 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	22 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری		-	ISO 815
	21 %	-	-
	66 %	-	-
	67 %	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	60.0 to 80.0 °C	140.0 - 176.0 F°	-
زمان خشک کردن	2.0 to 4.0 hr	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	180 C°	356.0 F°	-
دمای بخش میانی سیلندر	210 C°	410.0 F°	-
دمای بخش جلوی سیلندر	240 C°	464.0 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای قالب	80.0 to 110 °C	176.0 - 230.0 F°	-
فشار تزریق	20.0 to 100 MPa	2900.76 - 14503.8 psi	-
فشار پشت (Back Pressure)	2.00 to 10.0 MPa	290.08 - 1450.38 psi	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.