THERMOLAST® K TF8CGN (Series: FC)

تولیدکننده	KRAIBURG TPE	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری FC راه حل متریال رنگ طبیعی و نیمه شفاف شما برای کاربردهایی با تماس با مواد غذایی است. این سری، از جمله موارد دیگر، با چسبندگی عالی خود به PP مشخص می شود. کاربردهای معمول عناصر عملکردی و طراحی، کاربردهای گریپ، لوازم خانگی، بسته بندی (برای مواد غذایی و مراقبتی)، تیغ، آب بند، مسواک، اسباب بازی، مزایای مواد چسبندگی به PP کاربردها با تماس با مواد غذایی FDA "Code of Federal Regulations, Title 21 (CFR 21)" رنگ آمیزی آسان (ترکیبات در رنگ های طبیعی) EN71/3 خواص مکانیکی عالی رفتار پردازش عالی فاقد هالوژن در رنگ طبیعی یا نیمه شفاف موجود است احساس سطح دلپذیر (لمس نرم) قابل بازیافت Regulation (EU) No 10/2011.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	قابلیت رنگ‌آمیزی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	بدون هالوژن	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
	نرم	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	بسته‌بندی غذا کالاهای خانگی غیر خاص برای کاربردهای غذایی بسته‌بندی مهر و موم‌ها دسته‌های مسواک اسباب‌بازی‌ها	- - - - - - -	- - - - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EN 71-3 EU 10/2011 FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	- - -	- - -
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.10 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	78	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	6.00 MPa	870.23 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	600 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	23 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری	37 %	- -	ISO 815 - - -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	% 51	-	
	% 78	-	

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	60.0 to 80.0 °C	140.0 - 176.0 F°	-
زمان خشک کردن	2.0 to 4.0 hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	160 C°	320.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	180 C°	356.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	200 C°	392.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	200 to 230 °C	392.0 - 446.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.