THERMOLAST® K TF8STE (Series: FC/CS)

تولیدکننده	KRAIBURG TPE	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری FC/CS راه حل متریال شما برای کاربردهایی با تماس با مواد غذایی است که مجموعه فشردگی عالی را ارائه می دهد. این سری در رنگ های نیمه شفاف موجود است. کاربردهای معمول بست ها، اتصالات انعطاف پذیر، لوازم خانگی، غشاها، بسته بندی (برای مواد غذایی و مراقبتی)، آب بند، شیرآلات، مزایای مواد چسبندگی به PP کاربردها با تماس با مواد غذایی Code of Federal Regulations, Title 21 (CFR 21) "FDA" رنگ آمیزی آسان (ترکیبات در رنگ های طبیعی) EN71/3 خواص مکانیکی عالی برای قالب گیری تزریقی و اکستروژن الاستیسیته بالا پرداخت سطح عالی قابل بازیافت Regulation (EU) No. 10/2011 دمای سرویس: 40- درجه سانتیگراد تا 120+ درجه سانتیگراد (تنش دینامیکی: تا 100 درجه سانتیگراد)

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	الاستیسیته بالا	-	-
	پایان سطح برجسته	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	بسته بندی ها	-	-
	اتصال‌دهنده‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته‌بندی غذا کالاهای خانگی غشاءها غیر خاص برای کاربردهای غذایی بسته‌بندی مهر و موم‌ها شیرها/قطعات شیر	- - - - - - - -	- - - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EN 71-3 EU 10/2011 FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	- - -	- - -
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.890 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	83	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	14.5 MPa	2103.05 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	700 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	35 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری	44 %	- -	ISO 815 - - -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	% 66	-	
	% 75	-	

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	60.0 to 80.0 °C	140.0 - 176.0 F°	-
زمان خشک کردن	2.0 to 4.0 hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	160 C°	320.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	180 C°	356.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	200 C°	392.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	200 to 230 °C	392.0 - 446.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.