THERMOLAST® K TF8TAA (Series: FC/AD1/ht)

تولیدکننده	KRAIBURG TPE	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری FC/AD1/ht راه حل متریال بسیار شفاف شما برای کاربردهایی با تماس با مواد غذایی است. ویژگی های این سری شامل چسبندگی عالی به ترموپلاستیک های قطبی مانند PC، ABS و PETG می باشد. کاربردهای معمول عناصر عملکردی و طراحی، کاربردهای گریپ، لوازم خانگی، بسته بندی (برای مواد غذایی و مراقبتی)، تیغ، آب بند، مسواک، اسباب بازی، مزایای مواد کاربردها با تماس با مواد غذایی EN71/3 "FDA" Code of Federal Regulations, Title 21 (CFR 21) چسبندگی عالی خواص مکانیکی عالی شفافیت عالی فاقد هالوژن چگالی کم گزینه ها و جلوه های رنگی مختلف موجود است

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	بدون هالوژن	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	چگالی پایین	-	-
کاربردها	بسته‌بندی غذا	-	-
	کالاهای خانگی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	غیر خاص برای کاربردهای غذایی بسته‌بندی مهر و موم‌ها دسته‌های مسواک اسباب‌بازی‌ها	- - - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EN 71-3 FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف رنگ‌های موجود	- -	- -
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.960 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	77	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	20.0 MPa	2900.76 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	500 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	43 kN/m	-	ISO 34-1

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	15 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چسبندگی به ABS	8.0 kN/m	-	Renault D41/1916
چسبندگی به PC	9.0 kN/m	-	Renault D41/1916

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	60.0 to 80.0 °C	140.0 - 176.0 F°	-
زمان خشک کردن	2.0 to 4.0 hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	160 C°	320.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	180 C°	356.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	200 C°	392.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	200 to 230 °C	392.0 - 446.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.