THERMOLAST® K TF9CGN (Series: FC)

تولیدکننده	KRAIBURG TPE	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری FC راه حل متریال رنگ طبیعی و شفاف شما برای کاربردهایی با تماس با مواد غذایی است. این سری، از جمله موارد دیگر، با چسبندگی عالی خود به PP مشخص می شود. کاربردهای معمول: عناصر عملکردی و طراحی، کاربردهای گریپ، لوازم خانگی، بسته بندی (برای مواد غذایی و محصولات مراقبتی)، تیغ ها، مهر و موم ها، مسواک ها، اسباب بازی ها. مزایای مواد: چسبندگی به PP، کاربردها با تماس با مواد غذایی، مقررات فدرال، عنوان 21 (CFR 21) "FDA"، رنگ آمیزی آسان (ترکیبات در رنگ های طبیعی)، EN71/3، خواص مکانیکی عالی، رفتار پردازش عالی، بدون هالوژن، موجود در رنگ طبیعی یا شفاف، حس سطح دلپذیر (لمس نرم)، قابل بازیافت، مقررات (اتحادیه اروپا) شماره 10/2011.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	قابلیت رنگ‌آمیزی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	بدون هالوژن	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
	نرم	-	

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	بسته‌بندی غذا کالاهای خانگی غیر خاص برای کاربردهای غذایی بسته‌بندی مهر و موم‌ها دسته‌های مسواک اسباب‌بازی‌ها	- - - - - - -	- - - - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EN 71-3 EU 10/2011 FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	- - -	- - -
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.10 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	88	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	5.00 MPa	725.19 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	400 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	30 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری	44 %	- -	ISO 815 - - -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	% 56	-	
	% 81	-	

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	60.0 to 80.0 °C	140.0 - 176.0 F°	-
زمان خشک کردن	2.0 to 4.0 hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	160 C°	320.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	180 C°	356.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	200 C°	392.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	200 to 230 °C	392.0 - 446.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.