THERMOLAST® K TP0LDZ (Series: UV/LD/b)

تولیدکننده	KRAIBURG TPE	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری UV/LD/b راه حل متریال شما برای کاربردهایی است که به مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش بالا نیاز دارند. به ویژه برای نمای بیرونی خودرو مناسب است. کاربردهای معمول روکش ها واشرها لبه های سقف منحرف کننده های آب کپسوله کردن پنجره مزایای متریال مقاومت حرارتی عالی خواص مکانیکی عالی چسبندگی کامل به PP پرداخت سطح عالی تست شده مطابق PV3930 برای استفاده در فضای باز

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب مقاومت خوب در برابر UV مقاومت حرارتی بالا پایان سطح برجسته	- - - -	- - - -
کاربردها	قطعات خارجی خودرو واشرها	- -	- -
شکل ظاهری	سیاه	-	-

روش فرآیند

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.970 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	35	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	21.0 MPa	3045.8 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	700 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	58 kN/m	-	ISO 34-1

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	60.0 to 80.0 °C	140.0 - 176.0 F°	-
زمان خشک کردن	2.0 to 4.0 hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	160 C°	320.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	180 C°	356.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	200 C°	392.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	200 to 230 °C	392.0 - 446.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.