THERMOLAST® K TP4CDB (Series: EX)

تولیدکننده	KRAIBURG TPE	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری EX راه حل متریال شما برای کاربردهای اکستروژن مانند درزگیرهای درب و واشرهای پنجره است. این ترکیبات در رنگ های طبیعی و مشکی موجود هستند. کاربردهای معمول محافظ لبه پروفیل برای مبلمان درزگیر برای پنجره ها و درها مزایای متریال متریال جایگزین برای PVC-P رنگ آمیزی آسان (ترکیبات در رنگ های طبیعی) اکسترود کردن آسان خواص مکانیکی عالی قابلیت جوشکاری عالی بدون هالوژن عدم تعامل با سایر مواد (به عنوان مثال PC، PA، POM، ABS، PS، PP، PVC-U، PMMA) قابل بازیافت مقاوم در برابر رنگ های اکریلیک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت رنگ‌آمیزی خوب	-	-
	بدون هالوژن	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
	قابل جوشکاری	-	-
کاربردها	مبلمان	-	-
	واشرها	-	-
	پروفایل‌ها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.20 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	39	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	4.00 MPa	580.15 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	500 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	14 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری		- - - - -	ISO 815 - - - -
	70 % 15 % 35 % 70 %		

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	60.0 to 80.0 °C	140.0 - 176.0 F°	-
زمان خشک کردن	2.0 to 4.0 hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	140 C°	284.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	150 C°	302.0 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۳ سیلندر	160 °C	320.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	180 °C to 190	356.0 - 374.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.