THERMOLAST® K TP7CDZ (Series: EX)

تولیدکننده	KRAIBURG TPE	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری EX راه حل مواد شما برای کاربردهای اکستروژن مانند سیل‌های درب و گسکت‌های پنجره است. این کامپاندها در رنگ‌های طبیعی و مشکی موجود هستند. کاربردهای معمول شامل محافظ‌های لبه، پروفیل‌های مبلمان، سیل‌های پنجره و درب است. مزایای مواد شامل جایگزین برای PVC-P، رنگ‌آمیزی آسان (کامپاندها در رنگ‌های طبیعی)، اکسترود آسان، خواص مکانیکی عالی، قابلیت جوشکاری عالی، بدون هالوژن، عدم تعامل با سایر مواد (به عنوان مثال PVC-U، PP، PS، ABS، POM، PA، PC، PMMA)، قابل بازیافت و مقاوم در برابر رنگ‌های اکریلیک است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بدون هالوژن	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
	قابل جوشکاری	-	-
کاربردها	مبلمان	-	-
	واشرها	-	-
	پروفایل‌ها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.17 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	69	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	5.00 MPa	725.19 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	600 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	19 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری		-	ISO 815
	75 %	-	-
	24 %	-	-
	70 %	-	-
	85 %	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	60.0 to 80.0 °C	140.0 - 176.0 F°	-
زمان خشک کردن	2.0 to 4.0 hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	140 C°	284.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	150 C°	302.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	160 C°	320.0 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای دای (قالب خروجی)	180 °C to 190	356.0 - 374.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.