# EXCEVAL™ RS-1717

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | .Kuraray Co., Ltd | **دسته بندی** | EVA |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Exceval™ علامت تجاری پلیمر محلول در آب جدید Kuraray است که به طور ویژه برای "مقاومت بالا در برابر آب" طراحی شده است. معمولاً شناخته شده است که پلی وینیل الکل کاملاً هیدرولیز شده، بر اساس تبلور بالاتر، مقاومت بیشتری در برابر آب نسبت به پلی وینیل الکل تا حدی هیدرولیز شده نشان می دهد، اما "پایداری ویسکوزیته" مشکل اساسی است. Exceval™ سازگاری هر دو عملکرد، "مقاومت بالا در برابر آب" و "پایداری ویسکوزیته" را بر اساس فناوری انباشته شده Kuraray به دست می آورد. گرید با هیدرولیز متوسط

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | زیست‌تجزیه‌پذیر | - | - |
| | کوپلیمر | - | - |
| | کم تا هیچ جذب آب | - | - |
| | ویسکوزیته متوسط | - | - |
| | محلول در آب | - | - |
| **کاربردها** | چسب‌ها | - | - |
| | کاربردهای پوشش | - | - |
| | پوشش‌های کاغذی | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویسکوزیته محلول** | 23 to 30 mPa·s | 23.0 - 30.0 cP | JIS K6726 |
| **محتوای خاکستر** | 0.40 % | - | - |
| **مواد فرار** | 5.0 % | - | JIS K6726 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **درجه هیدرولیز** | 92 to 94 % | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.