EVAL™ C109

تولیدکننده	.Kuraray Co., Ltd	**دسته بندی**	EVOH
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

35 مول% کوپلیمر اتیلن وینیل الکل C109B - پلت ها برای تسهیل تغذیه مواد به داخل اکسترودر روانکاری می شوند

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.17 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ISO 1133
	9.3 g/10 min	-	-
	21 g/10 min	-	-
محتوای اتیلن	35.0 %wt	-	-
سختی Rockwell	94	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2500	psi 362595.0	ISO 527-2
تنش کششی	MPa 68.0	psi 9862.58	ISO 527-2
کرنش کششی	% 6.0	-	ISO 527-2
مدول خمشی	MPa 4800	psi 696182.4	ISO 178
نفوذپذیری اکسیژن	/5.9E-3 cm³·mm/m²/atm hr 24 /cm³·mm/m²/atm 0.012 hr 24 /cm³·mm/m²/atm 0.038 hr 24	- - - -	ISO 14663-2 - - -
نرخ انتقال بخار آب	g·mm/m²/atm/24 hr 0.94	-	ASTM E96
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m² 1.0	/ft·lb 0.4758 in²	ISO 179/1U

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 53.0	F° 127.4	ISO 11357-2
دمای ذوب	C° 177	F° 350.6	ISO 11357
دمای تبلور پیک	C° 154	F° 309.2	ISO 11357-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.